

Каталог / Фибра аморфная 35 мм



**Фибра  
аморфная 35 мм**  
В НАЛИЧИИ

**Дозировка фибры аморфной 35 мм:**

Расход стальной аморфной фибры 35 мм определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

**Упаковка и транспортировка фибры:**

Коробки из гофрированного картона по 20кг, паллет 500кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

**Технические характеристики**

**Материал** высоколегированная сталь

**Спецпокрытие** без покрытия

**Геометрия** прямоугольная

**Длина волокна** L = 35 мм

**Толщина волокна** D = 30 мкм

**Ширина волокна** B = 1,5 мм

**Габариты паллет** 0,8м\*1,2м\*1м

**Дозировка** от 25 кг/м<sup>3</sup>

**Упаковка** коробка 20кг, паллет 500кг

**Временное сопротивление разрыву** от 1500 МПа