



**Фибра
фрезерованная
Harex**

В НАЛИЧИИ

Дозировка фибры фрезерованной Harex:

Расход стальной анкерной фибры Harex определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 20кг, паллет 1000кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал стальной сляб

Спецпокрытие без покрытия

Геометрия анкерная

Длина волокна L = 32 мм

Диаметр волокна D = 0,6 мм

Длина анкера 3±3 мм

Высота изгиба анкера 1,5±2 мм

Длина прямого участка 27±2 мм

Количество изгибов 4 шт

Габариты паллет 0,8м*1,2м*1м

Дозировка от 25 кг/м³

Упаковка коробка 20кг,
паллет 1000кг

Временное сопротивление разрыву от 800 МПа