



**Фибра листовая
анкерная
0,63/36**
В НАЛИЧИИ

Дозировка фибры листовой анкерной 0,63/36:

Расход стальной анкерной фибры 0,63/36 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Мешки по 20кг, паллет 1200кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал стальной лист

Спецпокрытие без покрытия

Геометрия анкерная

Длина волокна L = 36-38 мм

Диаметр волокна D = 0,63 мм

Длина анкера 3±1 мм

Высота изгиба анкера 1,3±0,3 мм

Длина прямого участка 22±2 мм

Количество изгибов 4 шт

Габариты паллет 1,2м*0,8м*1м

Дозировка от 25 кг/м³

Упаковка мешок 20кг, паллет 1200кг

Временное сопротивление разрыву от 510 МПа