



**Фибра листовая
анкерная 0,7/35**

В НАЛИЧИИ

Дозировка фибры листовой анкерной 0,7/35:

Расход стальной анкерной фибры 0,7/35 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 20кг, паллет 1000кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал стальной лист

Спецпокрытие без покрытия

Геометрия анкерная

Длина волокна L = 35 мм

Диаметр волокна D = 0,7 мм

Длина анкера 4±3 мм

Высота изгиба анкера 3±2 мм

Длина прямого участка 32±2 мм

Количество изгибов 4 шт

Габариты паллет 0,8м*1,2м*1м

Дозировка от 25 кг/м³

Упаковка коробка 20кг,
паллет 1000кг

Временное сопротивление разрыву от 600 МПа