



**Фибра
проволочная
анкерная 0,3/30**
В НАЛИЧИИ

Дозировка фибры проволочной анкерной 0,3/30:

Расход стальной анкерной фибры 0,3/30 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 13кг, паллет 312кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал	высокоуглеродистая проволока
Спецпокрытие	латунь
Геометрия	анкерная
Длина волокна	L = 30 мм
Диаметр волокна	D = 0.3 мм
Длина анкера	4±3 мм
Высота изгиба анкера	3±2 мм

Длина прямого участка	18±4 мм
Количество изгибов	4 шт
Габариты паллет	0,8м*1,2м*1,2м
Дозировка	от 25 кг/м ³
Упаковка	коробка 13кг, паллет 312кг
Временное сопротивление разрыву	от 1800 МПа