



**Фибра  
проволочная  
анкерная 0,4/30**

**В НАЛИЧИИ**

**Дозировка фибры проволочной анкерной 0,4/30:**

Расход стальной анкерной фибры 0,4/30 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

**Упаковка и транспортировка фибры:**

Коробки из гофрированного картона по 13кг, паллет 312кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

**Технические характеристики**

**Материал** высокоуглеродистая проволока

**Спецпокрытие** латунь

**Геометрия** анкерная

**Длина волокна** L = 30 мм

**Диаметр волокна** D = 0.4 мм

**Длина анкера** 4±3 мм

**Высота изгиба анкера** 3±2 мм

**Длина прямого участка** 18±4 мм

**Количество изгибов** 4 шт

**Габариты паллет** 0,8м\*1,2м\*1,2м

**Дозировка** от 25 кг/м<sup>3</sup>

**Упаковка** коробка 13кг, паллет 312кг

**Временное сопротивление разрыву** от 1800 МПа