



**Фибра  
проволочная  
анкерная 0,75/60**  
В НАЛИЧИИ

**Дозировка фибры проволочной анкерной 0,75/60:**

Расход стальной анкерной фибры 0,75/60 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

**Упаковка и транспортировка фибры:**

Мешки по 20кг, паллет 1200кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

**Технические характеристики**

<b>Материал</b>	низкоуглеродистая проволока
<b>Спецпокрытие</b>	без покрытия
<b>Геометрия</b>	анкерная
<b>Длина волокна</b>	L = 60 мм
<b>Диаметр волокна</b>	D = 0,75 мм
<b>Длина анкера</b>	5±4 мм
<b>Высота изгиба анкера</b>	5±4 мм

<b>Длина прямого участка</b>	56±2 мм
<b>Количество изгибов</b>	4 шт
<b>Габариты паллет</b>	1м*1,2м*1,6м
<b>Дозировка</b>	от 16 кг/м <sup>3</sup>
<b>Упаковка</b>	мешок 20кг, паллет 1200кг
<b>Временное сопротивление разрыву</b>	от 1150 МПа