



**Фибра  
проволочная  
анкерная 1/50**

**В НАЛИЧИИ**

**Дозировка стальной анкерной фибры 1/50:**

Расход стальной анкерной фибры 1/50 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

**Упаковка и транспортировка фибры:**

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1000кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

**Технические характеристики**

<b>Материал</b>	низкоуглеродистая проволока
<b>Спецпокрытие</b>	бронза, без покрытия
<b>Геометрия</b>	анкерная
<b>Длина волокна</b>	L = 50 мм
<b>Диаметр волокна</b>	D = 1 мм
<b>Длина анкера</b>	4±3 мм
<b>Высота изгиба анкера</b>	3±2 мм

<b>Длина прямого участка</b>	38±4 мм
<b>Количество изгибов</b>	4 шт
<b>Габариты паллет</b>	1,2м*0,8м*1м
<b>Дозировка</b>	от 25 кг/м <sup>3</sup>
<b>Упаковка</b>	коробка 25 кг, паллет 1000 кг
<b>Временное сопротивление разрыву</b>	от 1000 МПа