



**Фибра
проволочная
анкерная Dramix
3D 45/50BL**
В НАЛИЧИИ

Дозировка фибры проволочной анкерной Dramix 3D 45/50BL:

Расход стальной анкерной фибры Dramix 3D 45/50BL определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1200кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал	низкоуглеродистая проволока
Спецпокрытие	без покрытия
Геометрия	анкерная
Длина волокна	L = 50 мм
Диаметр волокна	D = 1,05 мм
Длина анкера	4±3 мм
Высота изгиба анкера	3±2 мм

Длина прямого участка	38±4 мм
Количество изгибов	4 шт
Габариты паллет	1м*1,2м*1,6м
Дозировка	от 25 кг/м ³
Упаковка	коробка 25кг, паллет 1200кг
Временное сопротивление разрыву	от 1100 МПа