



**Фибра  
проволочная  
анкерная Hendix  
1/50**

**В НАЛИЧИИ**

**Дозировка фибры проволочной анкерной Hendix 1/50:**

Расход стальной анкерной фибры Hendix 1/50 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

**Упаковка и транспортировка фибры:**

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1200кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

**Технические характеристики**

**Материал** низкоуглеродистая проволока

**Спецпокрытие** без покрытия

**Геометрия** анкерная

**Длина волокна** L = 50 мм

**Диаметр волокна** D = 1 мм

**Длина анкера** 4±3 мм

**Высота изгиба анкера** 3±2 мм

**Длина прямого участка** 38±2 мм

**Количество изгибов** 4 шт

**Габариты паллет** 1,2м\*0,8м\*1м

**Дозировка** от 25 кг/м<sup>3</sup>

**Упаковка** коробка 25кг, паллет 1200кг

**Временное сопротивление разрыву** от 1150 МПа