



**Фибра
проволочная
анкерная Hendix
Prime XP 75/62**

В НАЛИЧИИ

Фибра проволочная анкерная Hendix Prime XP 75/62:

Расход стальной анкерной фибры Hendix Prime XP 75/62 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1200кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал низкоуглеродистая проволока

Спецпокрытие без покрытия

Геометрия анкерная

Длина волокна L = 62 мм

Диаметр волокна D = 0.75 мм

Длина анкера 6,9±1,0 мм

Высота изгиба анкера 4±0,1 мм

Длина прямого участка 47±2,5 мм

Количество изгибов 4 шт

Габариты паллет 1,2м*0,8м*1м

Дозировка от 20 кг/м³

Упаковка коробка 25кг, паллет 1200кг

Временное сопротивление разрыву от 1450 МПа