

Каталог / Фибра жаропрочная 25 мм марки X17 (SS430, AISI 430)



Фибра жаропрочная 25 мм марки X17 (SS430, AISI 430)
В НАЛИЧИИ

Дозировка фибры жаропрочной 25 мм марки X17 (SS430, AISI 430):

Расход стальной анкерной фибры 25 мм марки X17 (SS430, AISI 430) определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 20кг, паллет 500кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал	сталь марки X17 (соответствует SS430, AISI 430)
Спецпокрытие	без покрытия
Геометрия	лодочка
Длина волокна	L = 25 мм
Диаметр волокна	D= 0,5-0,8мм
Плотность стали	7,7г/см3
Жаростойкость	до 850°C

Габариты паллет	0,8м*1,2м*1м
Дозировка	от 10 кг/м3
Упаковка	коробка 20кг, паллет 500кг
Временное сопротивление разрыву	от 4500 МПа