

Каталог / Фибра жаропрочная 25 мм марки X18H10 (SS304, AISI 304)



Фибра жаропрочная 25 мм марки X18H10 (SS304, AISI 304)  
В НАЛИЧИИ

Дозировка фибры жаропрочной 25 мм марки X18H10 (SS304, AISI 304):

Расход стальной анкерной фибры 25 мм марки X18H10 (SS304, AISI 304) определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 20кг, паллет 500кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал сталь марки X18H10(соответствует SS304, AISI 304)

Габариты паллет 0,8м\*1,2м\*1м

Спецпокрытие без покрытия

Дозировка от 10 кг/м3

Геометрия лодочка

Упаковка коробка 20кг, паллет 500кг

Длина волокна L = 25 мм

Временное сопротивление разрыву от 500 МПа

Диаметр волокна D= 0,5-0,8мм

Плотность стали 7,8г/см3

Жаростойкость до 850°C