



**Фибра стальная анкерная Hendix Prime 60/32**

**В НАЛИЧИИ**

**Дозировка стальной анкерной фибры Hendix Prime 60/32:**

Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

**Упаковка и транспортировка фибры:**

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1200кг.

Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

**Технические характеристики**

**Материал** низкоуглеродистая проволока

**Спецпокрытие** без покрытия

**Геометрия** анкерная

**Длина волокна** L= 32 мм

**Диаметр волокна** D= 0,6 мм

**Высота изгиба анкера** 1,7±0,3 мм

**Длина прямого участка** 24±2,5 мм

**Габариты паллет** 1,2м\*0,8м\*1м

**Дозировка** от 25 кг/м<sup>3</sup>

**Упаковка** коробка 25кг, паллет 1200кг

**Временное сопротивление разрыву** от 1450 МПа