

Каталог / Фибра проволочная анкерная 1/50

**Фибра проволочная  
анкерная 1/50**



В наличии на складах ИнРес

**Дозировка стальной анкерной  
фибры 1/50:**

Расход стальной анкерной фибры 1/50 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

**Упаковка и транспортировка фибры:**

Коробки из гофрированного картона по 25кг, паллет 1000кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

**Технические характеристики**

**Материал** Низкоуглеродистая проволока

**Спецпокрытие** Бронза, без покрытия

**Геометрия** Анкерная

**Длина волокна** L = 50 мм

**Диаметр волокна** D = 1 мм

**Длина анкера** 4±3 мм

**Высота изгиба анкера** 3±2 мм

**Длина прямого участка** 38±4 мм

**Количество изгибов** 4 шт

**Габариты паллет** 1,2 м\*0,8м\*1м

**Дозировка** от 25 кг/м<sup>3</sup>

**Упаковка** Коробка 25 кг, паллет 1000 кг

**Временное сопротивление разрыву** От 1100 МПа